

FICHE TECHNIQUE

FEST PROTECTOR

Vernis bicomposant sous forme de concentré pour la protection des revêtements en béton ciré, pour un usage intérieur et extérieur.



DESCRIPTION

FEST PROTECTOR est un vernis polyuréthane bicomposant pour les revêtements en béton ciré, qui crée une barrière protectrice et augmente la durabilité de la surface. Il est résistant au caoutchouc, ce qui permet de l'utiliser dans un garage. Utilisé sur différentes surfaces, il augmente la résistance du revêtement aux rayons UV et à l'abrasion.

DOMAINES D'APPLICATION

Le concentré FEST PROTECTOR convient comme :

- vernis de protection pour les revêtements en béton ciré et en béton, qu'ils soient à porosité élevée ou faible,
- vernis pour garage – résistant aux traces de pneus.

DONNÉES TECHNIQUES

- Proportions du mélange: 2 parts du composant A + 1 part du composant B + 3-6 parts d'eau.
 - Couleur: incolore
 - Température d'application: +10°C ÷ +25°C
 - Consommation: 60 - 100 g/m² (selon le degré d'absorption du support)
 - Aspect: satiné
 - Temps ouvert: 1h*
 - Sec au toucher: 8h*
 - Circulation piétonne possible après 72h*
 - Durée de conservation: 12 mois dans des emballages d'origine fermés hermétiquement, à une température comprise entre +10°C et +25°C.
- * à une température de 20°C et une humidité relative de 65%

MODE D'EMPLOI

Le support doit être entièrement durci, stable, sec, propre et exempt de graisse et de cires. Bien agiter le récipient de FEST PROTECTOR avant utilisation.

Le composant A doit être mélangé avec le composant B dans les proportions suivantes : 2 parts de composant A + 1 part de composant B, puis ajouter 3-6 parts d'eau et mélanger soigneusement. Appliquer le vernis à l'aide d'un rouleau de haute qualité avec une longueur de poils d'au moins 8mm. Pour l'application au rouleau, il est recommandé de diluer avec 3 parts d'eau. Il est également possible d'appliquer le vernis avec une dilution de 6 parts d'eau. Dans ce dernier cas, le vernis est plus fluide. Cela dépend des préférences du client. En cas d'application par pulvérisation, la dilution à l'eau est de 6.

Éviter d'appliquer une couche trop épaisse afin d'empêcher la formation de coulures sur la surface. La deuxième couche peut être appliquée après 6-8h sans ponçage, ou après 24h après ponçage de la surface avec du papier abrasif ou une grille abrasive de grain 320. Éviter d'exposer le revêtement fraîchement appliqué à l'humidité ou à de basses températures pendant au moins 24-48h après l'application. Ne pas appliquer le vernis FEST PROTECTOR pendant les heures les plus chaudes de la journée, lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables, ni sur des supports humides.

CONDITIONNEMENT

- 1 kg du composant A + 0,5 kg du composant B

STOCKAGE

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine fermé et dans un endroit sec, à des températures comprises entre +10°C et +25°C, à l'écart des sources de chaleur. Protéger du gel.

SÉCURITÉ - COMPOSANT A

- Provoque une irritation des yeux.
- Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection des yeux / une protection du visage.
- En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.

SÉCURITÉ - COMPOSANT B

- Nocif par inhalation.
- Provoque de graves lésions des yeux.
- Provoque une irritation cutanée.
- Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
- Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
- Contient des isocyanates. Peut provoquer une réaction allergique.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer. Porter des gants de protection / une protection des yeux / une protection du visage. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.