

PU FEST 2K

Vernis polyuréthane bicomposant pour sols en résine, en ciment et en microciment pour usage intérieur.

DESCRIPTION

Vernis polyuréthane bicomposant à très haute dureté et excellente élasticité de surface. Il ne jaunit pas et résiste aux rayons UV. Il assure une très grande durabilité.

APPLICATION

PU FEST 2K peut être utilisé de plusieurs manières :

- vernis pour béton et pierre pour usage intérieur ;
- pour sécuriser les sols industriels à circulation intense et exposés à des charges mécaniques élevées ;
- pour protéger la surface des revêtements en résine époxy et en résine polyuréthane, et celle des revêtements en ciment sur des sols et des murs ;
- pour protéger les revêtements en microciment et en ciment à porosité élevée et faible.

Le produit est destiné uniquement à des fins professionnelles.

MODE D'EMPLOI

La surface doit être parfaitement durcie, porteuse, sèche, propre et exempte de poussière, de cires et d'huiles. Bien agiter le récipient contenant le vernis polyuréthane **PU FEST 2K**. Ajouter le durcisseur comme indiqué sur l'emballage.



DONNÉES TECHNIQUES

- Rapport de mélange en poids : 5 pour la partie du composant : 1 pour la partie du composant + 10% d'eau par rapport au poids total des composants A et B.
- Couleur : incolore
- Température d'application : +15°C ÷ +25°C
- Sec au toucher en 2 heures
- Circulation piétonne modérée possible 24 heures après, mise en charge 7 jours après
- Consommation : 0,1 à 0,15 kg / m²
- Aspect visuel : mat satiné
- Temps d'ouverture : 2 heures
- Durée de conservation : 12 mois

EMBALLAGES

PU FEST 2K est livré dans les emballages :

- 850g de composant A + 170g de composant B = 1020g
- 1g de composant A + 200g de composant B = 1200g
- 5kg de composant A + 1kg de composant B = 6kg



Mélanger le composant A avec le composant B dans un rapport de mélange en poids de 5:1 (5 pour la partie du composant A et 1 pour la partie du composant B). Puis ajouter 10% d'eau par rapport au poids total des composants A et B (par ex. 5 kg de composant A + 1 kg de composant B + 0,6 kg d'eau) et mélanger soigneusement. Laisser le récipient ouvert pendant environ 10 minutes, puis le mélanger à nouveau. Appliquer à l'aide d'un rouleau de haute qualité à poils d'au moins 8 mm de longueur. La deuxième couche de vernis **PU FEST 2K** peut être appliquée après 4 heures (sans ponçage) ou après 24 heures (avec ponçage de la surface avec du papier de verre à grain 220).

Ne pas utiliser le vernis PU FEST 2K durant les heures les plus chaudes de la journée, lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, ainsi que sur des supports humides.

MESURES DE SÉCURITÉ

COMPOSANT A :

- Irritant pour les yeux.
- Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.



COMPOSANT B :

- Nocif par inhalation.
- Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Contient des isocyanates. Peut provoquer une réaction allergique.
- Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
- En cas de malaise, contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé.
- Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

